
	LABORATORIO		MPA 03-P03 FT01	
	ANALISIS DE PRODUCTO TERMINADO		Fecha: 08/06/2018	VERSIÓN: 2
	FICHA TÉCNICA ARQUITECTONICOS 1		Página 1 de 1	

Fecha actualización:

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		
Producto	ESPACATO 5 X 20	
Tamaño nominal (mm)	50 X 200	
Naturaleza de la superficie	RUSTICA	
Metodo de moldeo	EXTRUIDA	
Peso por unidad (g)	340	
Unidades por paquete	50	
Peso por paquete (Kg)	17	

Requisitos Norma tecnica Colombiana NTC 919		
Características Dimensionales del producto (NTC 4321-2)		Anexo E, Grupo Allb (6% < E ≤ 10%) Parte 2 Natural Gama Mixta
Longitud y ancho	Parametro permitido en % del tamaño de promedio para cada baldosa (2 o 4 lados) del tamaño de fabricación (w)	Maximo ±2% INFERIOR: 49 x 196 mm SUPERIOR: 51 x 204mm
Espesores	Parametro permitido en % del espesor promedio de cada baldosa desde el espesor de fabricacion	NO APLICA
Rectilinidad y Ortogonalidad	Parametro permitido en % respecto al tamaño de fabricacion	± 1%
		Parametro interno = ± 0,6%
PLANARIDAD	Curvatura central, de lado y deformidad puntas con relacion a la diagonal calculada del tamaño de fabricacion	± 1.5 %
		Parametro interno = ± 0,7%
Calidad Superficial		Minimo 95% de la baldosa sin defecto visible
Características Fisicas del producto		Gama Mixta
Absorcion de Agua (E) (NTC 4321-3)	% masa	2,8% -7,8%
Resistencia a la Rotura (NTC 4321-4)	(Newton)	NO APLICA
Modulo de Rotura (NTC 4321-4)	N/mm2	NO APLICA
Resistencia a la Abrasiòn (NTC 4321-6)	abrasión profunda de baldosa no esmaltadas	NO APLICA
Coefficiente de Fricción Estatico (NTC 4321-17)	< 0.5 CLASE 1 >0.5 CLASE 2	NO APLICA
Tipo De Uso	Pared	

El contenido de la ficha puede variar por cambios en los procedimientos o en las especificaciones técnicas.

GAMA MIXTA: (mezcla de las 4 gamas: tabaco, matizado, almendro y arena)

El rendimiento por paquete corresponde a 0.50 m2