
	LABORATORIO		MPA 03-P03 FT01	
	ANALISIS DE PRODUCTO TERMINADO		Fecha: 08/06/2018	VERSIÓN: 2
	FICHA TÉCNICA ARQUITECTONICOS 1		Página 1 de 1	

Fecha actualización: 01 / octubre / 2019

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		
Producto	SOLLIEVO	
Tamaño nominal (mm)	100 X 100	
Naturaleza de la superficie	LISA	
Metodo de moldeo	EXTRUIDA	
Peso por unidad (g)	343,8	
Unidad por empaque	48	
Peso por empaque (Kg)	16,5	

Requisitos Norma tecnica Colombiana NTC 919			
Características Dimensionales del producto (NTC 4321-2)		Anexo E, Grupo Allb (6% < E ≤ 10%) Parte 2 Natural Gama Mixta	
Longitud y ancho	Parametro permitido en % del tamaño de promedio para cada baldosa (2 o 4 lados) del tamaño de fabricación (w)	Maximo ±2% INFERIOR: 98 mm SUPERIOR: 102 mm	
Espesores	Parametro permitido en % del espesor promedio de cada baldosa desde el espesor de fabricacion	Espesor: Mayor 22 mm Menor 8 mm ± 10%	
Rectilinidad y Ortogonalidad	Parametro permitido en % respecto al tamaño de fabricacion	± 1%	
		Parametro interno = ± 0,6%	
PLANARIDAD	Curvatura central, de lado y deformidad puntas con relacion a la diagonal calculada del tamaño de fabricacion	± 1.5 %	
		Parametro interno = ± 0,7%	
Calidad Superficial		Minimo 95% de la baldosa sin defecto visible	
Características Fisicas del producto		Gama Mixta	
Absorcion de Agua (E) (NTC 4321-3)	% masa	2,8% -7,8%	
Resistencia a la Rotura (NTC 4321-4)	(Newton)	NO APLICA	
Modulo de Rotura (NTC 4321-4)	N/mm2	NO APLICA	
Resistencia a la Abrasiòn (NTC 4321-6)	abrasión profunda de baldosa no esmaltadas	NO APLICA	
Coefficiente de Fricción Estatico (NTC 4321-17)	< 0.5 CLASE 1 >0.5 CLASE 2	NO APLICA	
Tipo De Uso	Pared		

El contenido de la ficha puede variar por cambios en los procedimientos o en las especificaciones técnicas.

GAMA MIXTA: (mezcla de las 4 gamas: tabaco, matizado, almendro y arena)